

## **Apto para enlucir y rellenar.**

**Rhonaplast Antihumedad** es un producto aplicable tanto en capa fina como en espesor (hasta 10 mm). Se trata de un enlucido de fraguado normal, que aporta gran facilidad de aplicación y lijado.



## **Soportes transpirables.**

La estructura interna de **Rhonaplast Antihumedad** ofrece a los soportes una capacidad de evacuación del agua que mejora la transpirabilidad del sistema, alargando la durabilidad del acabado.



## **Rhonaplast® y el medio ambiente.**

De la misma manera que todos los plastes y masillas aplicables en interiores de la familia **Rhonaplast**, este producto ha obtenido la máxima calificación que certifica la reducción de las emisiones en la estancia pintada, garantizando un aire puro y saludable.



PINTURAS ISAVAL TRIPTICO R. ANTIHUMEDAD | OCT 2018

# rhonaplast

antihumedad

### **Uso recomendado:**

Especialmente indicado para el tratamiento de humedades por capilaridad y la regularización de soportes que hayan sido deteriorados por la acción de la humedad, en fondos de cemento, hormigón, bloque, ladrillo, prefabricados y piedra sin tratamientos superficiales.

### **Consideraciones en la aplicación**

- No mojar los soportes antes de la aplicación de la masilla.
- No aplicar sobre yeso, madera o pinturas.
- No emplear sobre humedad capilar que esté asociada a fuentes permanentes de humedad tales como el nivel freático, fuentes, zonas inundables o defectos de estanqueidad de los cimientos.
- No es recomendable para su uso en muros exteriores enterrados, ni zonas sumergidas o que vayan a estar en inmersión.
- No enlucir las dos caras del mismo soporte.
- En ciertos casos, donde la humedad sea muy elevada, Rhonaplast Antihumedad no impide el efecto de transpiración (efecto mojado) en la superficie del muro.
- No superponer sistemas decorativos a la cal sobre las zonas tratadas para evitar la aparición de manchas.
- Rhonaplast Antihumedad no es un mortero de impermeabilización.



C/ Velluters, Parcela 2-14  
Pol. Ind. Casanova · 46394  
Ribarroja del Turia  
Valencia · España

+34 96 164 00 01

 [www.isaval.es](http://www.isaval.es)

 [isaval@isaval.es](mailto:isaval@isaval.es)



# rhonaplast

antihumedad





  
Agua de amasado  
23 - 27%

  
Consumo  
1 - 1,2  
Kg/m<sup>2</sup> y mm.

  
Secado  
Hormigón: 6-7 h  
Pintura: 7-8 h

  
Vida útil  
4-6 h

  
Aplicación  
Llana y espátula

  
Espesores  
Enlucido: 10 mm.  
Relleno: Ilimitado.

# rhonaplast antihumedad

La solución para los problemas de humedad por capilaridad.

Bloquea la humedad  
manteniendo la  
**transpirabilidad** del  
soporte.

## Acaba con las antiestéticas manchas de humedad.

Pinturas Isaval presenta una solución sencilla para bloquear la humedad por capilaridad, tanto en interiores como en exteriores, manteniendo la transpirabilidad del soporte: **Rhonaplast Antihumedad**.

Este enlucido de alta resistencia ofrece un acabado de gran finura y dureza para regularizar fondos de cemento, hormigón, bloque, ladrillo, prefabricados y piedra sin tratamientos superficiales. Para una mayor efectividad hidrofugante, los soportes deben estar exentos de cualquier tipo de recubrimiento.

ⓘ Cabe destacar:

No aplicar en muros exteriores enterrados y **no enlucir las dos caras del mismo soporte**.



FOCOS DE HUMEDAD POR CAPILARIDAD

## Problemas de la humedad por capilaridad.

En caso de una incorrecta impermeabilización, el agua del terreno que está en contacto con los muros de una edificación asciende a través de éstos desde los cimientos, alcanzando las zonas situadas por encima de la rasante.

Este fenómeno se evidencia en forma de manchas que forman franjas perimetrales de mayor o menor altura, a la vez que pueden arrastrar depósitos de sales que cristalizan una vez evaporada el agua, dando lugar a las conocidas eflorescencias.